

⑫

**DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

⑪ Numéro de dépôt: 88400190.0

⑤ Int. Cl.<sup>4</sup>: **C 08 F 285/00**

⑫ Date de dépôt: 28.01.88

**C 08 F 291/02**

⑬ Priorité: 30.01.87 FR 8701169

⑭ Date de publication de la demande:  
24.08.88 Bulletin 88/34

⑮ Etats contractants désignés:  
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

⑰ Demandeur: **NORSOLOR S.A.**  
**Tour Aurore Place des Reflets**  
**F-92080 Paris la Defense Cédex 5 (FR)**

⑱ Inventeur: **Gaillard, Patrice**  
**Chemin des Ecouloirs**  
**F-62153 Souchez (FR)**

**Robinet, Jean Claude**  
**99, rue Jean Biondi**  
**F-60260 Lamorlaye (FR)**

⑲ Mandataire: **Chailiot, Geneviève**  
**Cabinet CHAILLOT 21, avenue Louise de Bettignies**  
**F-92700 Colombes (FR)**

⑤④ Interpolymère composite multicouches comportant une distribution bimodale de particules, son procédé de préparation et son application au renforcement de matrices thermoplastiques.

⑤⑤ Cette matière interpolymère multi-couches comprend un stade interne, élastomère, polymérisé à partir de (a) 50-99,9 parties d'au moins l'un parmi : diènes conjugués et acrylate d'alkyle et d'aralkyle ; (b) 0-49,9 parties d'au moins un monomère copolymérisable ; (c) 0,05-8 parties d'au moins un monomère de réticulation ; et (d) 0,05-6 parties d'au moins un monomère de greffage ; et un stade externe, non élastomère, polymérisé à partir de (a) 50-99,9 parties en poids d'au moins l'un parmi : méthacrylates d'alkyle, hydrocarbures vinylaromatiques et nitriles insaturés ; (b) 0,1-50 parties d'au moins un monomère copolymérisable ; et (c) 0-5 parties d'au moins un agent limiteur de chaîne, les parties étant données en poids, ledit polymère pouvant comporter un stade de coeur non élastomère ou bien élastomère sans monomères de greffage et de réticulation. On mélange, dans des rapports donnés, deux populations de particules de diamètre moyen respectivement 40-150 nm environ et 160-500 nm environ. On améliore ainsi la résistance au choc des matrices résultantes.

## Description

INTERPOLYMERE COMPOSITE MULTICOUCHES COMPORTANT UNE DISTRIBUTION BIMODALE DE PARTICULES, SON PROCEDE DE PREPARATION ET SON APPLICATION AU RENFORCEMENT DE MATRICES THERMOPLASTIQUES.

La présente invention se rapporte à une matière interpolymère renforçatrice de matrices thermoplastiques rigides, à sa préparation, ainsi qu'aux compositions renforcées correspondantes.

Les polymères thermoplastiques rigides constituent une classe de composés bien connus, parmi lesquels on peut citer notamment les polymères acryliques, tels que le poly(méthacrylate de méthyle) et de nombreux copolymères de méthacrylate de méthyle. Ces polymères thermoplastiques, du fait qu'il sont rigides, sont susceptibles de se casser pendant les diverses phases de leur transformation, de même que pendant leur transport et leur utilisation.

On sait que des matières élastomères peuvent être ajoutées à ces polymères thermoplastiques rigides pour améliorer leur résistance au choc. Ces élastomères sont ajoutés en quantités variables, habituellement d'au moins 5%, et, généralement, d'au moins 15% par rapport au poids du polymère rigide. Toutefois, une telle amélioration est souvent obtenue aux dépens des propriétés optiques et de la bonne tenue aux températures élevées.

Sont proposées, dans le brevet français n° 2 092 389, des compositions remédiant partiellement à ces inconvénients, par suite de la présence d'un additif améliorant principalement les propriétés optiques et constitué par un interpolymère de morphologie mou-dur, dont la première phase élastomère de coeur comprend notamment un acrylate d'alkyle, un monomère de réticulation et un monomère de greffage, et dont la phase rigide finale (ou couche externe) est notamment un poly(méthacrylate d'alkyle).

Conformément au certificat d'addition n° 2 159 822, on prévoit, comme additif renforçateur, un interpolymère de morphologie dur-mou-dur dont le premier stade, non-élastomère, est polymérisé à partir de, par exemple, méthacrylate d'alkyle et, le cas échéant, un monomère de réticulation et un monomère de greffage ; dont le stade élastomère intermédiaire est notamment un copolymère acrylate d'alkyle-styrène, pouvant inclure un monomère de réticulation et un monomère de greffage, et dont le stade final est par exemple polymérisé à partir de méthacrylate d'alkyle. Le diamètre des particules de l'interpolymère peut alors varier de 100 à 300 nm, la plage préférée allant de 160 à 280 nm.

Par ailleurs, dans la demande de brevet déposée ce jour au nom de la Demanderesse et ayant pour titre : "Interpolymère composite à plusieurs couches, son procédé de préparation, son application au renforcement de matrices thermoplastiques rigides et compositions renforcées correspondantes", on décrit un interpolymère produit séquentiellement avec les trois stades suivants : élastomère-élastomère-non élastomère, les monomères mis en oeuvre pour constituer le premier stade élastomère de coeur ne comprenant ni monomère de réticulation ni monomère de greffage, alors que les monomères mis en oeuvre pour constituer le second stade élastomère en comprennent. Cet interpolymère permet d'atteindre, pour une matrice renforcée avec un tel interpolymère, des valeurs de résistance au choc et des qualités optiques particulièrement bonnes.

La Société Déposante a maintenant découvert que si l'on utilise un interpolymère comprenant un mélange de deux populations de particules de tailles suffisamment différentes, on pouvait améliorer encore la résistance au choc, sans nuire à la transparence des matrices résistantes. On a en particulier constaté que l'on peut obtenir des valeurs de choc Izod entaillé pouvant être, si l'on choisit correctement le rapport des deux populations de particules mises en jeu, nettement supérieures à celles obtenues avec une population de particules de grande taille seulement.

La présente invention a donc d'abord pour objet un interpolymère composite multi-couches comprenant au moins :

- un stade interne, élastomère, ayant en soi une température de transition vitreuse inférieure ou égale à 25°C, polymérisé à partir d'un mélange comprenant, pour 100 parties en poids : (a) de 50 à 99,9 parties en poids d'au moins un monomère principal choisi parmi les diènes conjugués et les acrylates d'alkyle ou d'aralkyle ;

- (b) de 0 à 49,9 parties en poids d'au moins un autre monomère à insaturation monoéthylénique copolymérisable avec ledit monomère principal,

- (c) de 0,05 à 8 parties en poids d'au moins un monomère de réticulation ; et

- (d) de 0,05 à 6 parties en poids d'au moins un monomère de greffage ; et

- un stade externe, non élastomère, relativement dur, ayant en soi une température de transition vitreuse supérieure à 25°C, polymérisé en présence du produit du stade précédent, à partir d'un mélange comprenant, pour 100 parties en poids : (a) de 50 à 99,9 parties en poids d'au moins un monomère principal choisi parmi les méthacrylates d'alkyle dont le groupe alkyle comporte de 1 à 4 atomes de carbone, les hydrocarbures vinylaromatiques et les nitriles insaturés ;

- (b) de 0,1 à 50 parties en poids d'au moins un monomère à insaturation monoéthylénique copolymérisable avec ledit monomère principal, et

- (c) de 0 à 5 parties en poids d'au moins un agent limiteur de chaîne,

caractérisé par le fait qu'il consiste en un mélange : (1) d'une population de particules dont le diamètre moyen est compris entre environ 40 et 150 nm, de préférence environ 40 à 120 nm, et

(2) d'une population de particules dont le diamètre moyen est compris entre environ 160 et 500 nm, de préférence entre environ 180 et 300 nm,

dans un rapport en poids de la population (1) à la population (2) compris entre environ 5/95 et environ 95/5.

On peut également prévoir qu'au moins une fraction des particules constituant l'interpolymère composite selon la présente invention, comporte un premier stade, formant le coeur des particules, qui est un stade non élastomère relativement dur, ayant une température de transition vitreuse supérieure à 25°C, et polymérisé à partir d'un mélange comprenant, pour 100 parties en poids : (a) de 70 à 99,9 parties en poids d'au moins un monomère principal choisi parmi les méthacrylates d'alkyle dont le groupe alkyle comporte de 1 à 4 atomes de carbone, les hydrocarbures vinyloaromatiques et les nitriles insaturés (comme l'acrylonitrile et le méthacrylonitrile),

(b) de 0,1 à 10 parties en poids d'au moins un autre monomère à insaturation monoéthylénique copolymérisable avec ledit monomère principal ;

(c) de 0 à 10 parties en poids d'au moins un monomère de réticulation ; et

(d) de 0 à 10 parties en poids d'au moins un monomère de greffage,

les stades internes et externe constituant respectivement les second et troisième stades des particules d'interpolymère. Dans ce cas, la morphologie obtenue sera dite dur-mou-dur.

On peut aussi prévoir qu'au moins une fraction des particules constituant l'interpolymère comporte un premier stade, formant le coeur des particules, élastomère relativement mou, ayant une température de transition vitreuse inférieure ou égale à 25°C, polymérisé, en l'absence de monomère de réticulation et de monomère de greffage, à partir d'un mélange comprenant, pour 100 parties en poids : (a) de 50 à 100 parties en poids d'au moins un monomère principal choisi parmi les diènes conjugués et les acrylates d'alkyle ou d'aralkyle ; et,

(b) de 0 à 50 parties en poids d'au moins un autre monomère à insaturation éthylénique copolymérisable avec ledit monomère principal.

les stades interne et externe constituant respectivement les second et troisième stades des particules d'interpolymère. Dans ce cas, la morphologie obtenue sera dite mou-mou-dur.

Dans le cas d'une morphologie à deux couches, de type mou-dur, les stades interne et externe peuvent en particulier représenter, pour 100 parties en poids de l'interpolymère de chaque population, respectivement 0,5 à 90 parties en poids et 99,5 à 10 parties en poids.

Dans le cas d'une morphologie à trois couches de type mou-mou-dur, les premier, second et troisième stades peuvent en particulier représenter, pour 100 parties en poids de l'interpolymère de chaque population, respectivement 3 à 80 parties en poids, 10 à 60 parties en poids et 10 à 60 parties en poids.

Dans le cas d'une morphologie à trois couches de type dur-mou-dur, les premier, second et troisième stades peuvent en particulier représenter, pour 100 parties en poids de l'interpolymère de chaque population, respectivement 10 à 40 parties en poids, 20 à 60 parties en poids et 10 à 70 parties en poids.

Dans un mode de réalisation préféré, le rapport en poids de la population (1) à la population (2) est compris entre 90/10 et 10/90, et encore plus particulièrement entre 80/20 et 20/80.

Parmi les diènes conjugués entrant dans la définition de (a) d'un stade élastomère, on peut mentionner le butadiène-1,3, l'isoprène, le chloroprène et le diméthyl-2,3 butadiène. Parmi les acrylates d'alkyle entrant dans cette même définition, on peut mentionner ceux qui présentent des groupes alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>15</sub>, avantageusement en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, et, de préférence, en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>. En particulier, on peut citer l'acrylate de n-butyle, l'acrylate d'éthyle, l'acrylate de 2-éthylhexyle et l'acrylate d'isobutyle. On pourrait également mettre en oeuvre des acrylates d'alkyle dont les groupes alkyle ont une chaîne plus longue. Parmi les acrylates d'aralkyle entrant dans la définition précitée, on peut citer ceux dans lesquels la partie cyclique contient 5, 6 ou 7 atomes de carbone, avec ou sans pont alkyle supplémentaire, et la partie alkyle contient jusqu'à 15 atomes de carbone. Cette liste des acrylates englobe également les acrylates substitués, tels que les acrylates d'alkylthioalkyle (par exemple, acrylate d'éthylthioéthyle) et les acrylates d'alcoxyalkyle (par exemple, acrylate de méthoxyéthyle).

Parmi les monomères entrant dans la définition de (a) d'un stade non élastomère, on peut mentionner le méthacrylate de méthyle, que l'on préfère, le méthacrylate d'éthyle, le méthacrylate d'isopropyle, le méthacrylate de n-butyle, le méthacrylate de sec-butyle, le méthacrylate de tertio-butyle, le styrène, l' $\alpha$ -méthylstyrène, le monochlorostyrène, le tertiobutylstyrène, le vinyltoluène, etc.

Les monomères à insaturation monoéthylénique entrant dans la définition de (b) d'un stade non élastomère sont choisis notamment parmi les acrylates d'alkyle, les acrylates d'alcoxy, l'acrylate de cyanéthyle, l'acrylonitrile, l'acrylamide, les acrylates d'hydroxyalkyle, les méthacrylates d'hydroxyalkyle, l'acide acrylique et l'acide méthacrylique, ceux entrant dans la définition de (b) d'un stade élastomère pouvant être choisis parmi les méthacrylates d'alkyle, les acrylates d'alcoxy, l'acrylate de cyanéthyle, l'acrylonitrile, l'acrylamide, les acrylates d'hydroxyalkyle, les méthacrylates d'hydroxyalkyle, l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, ainsi que les hydrocarbures vinyloaromatiques tels que le styrène, l' $\alpha$ -méthylstyrène, le vinyltoluène, etc.

Quant aux monomères de réticulation, entrant dans la définition de (c) d'un stade de coeur, ou d'un stade intermédiaire suivant le cas, ils peuvent être notamment choisis parmi les polyméthacrylates et polyacrylates de polyols, comme les diméthacrylates d'alkylène-glycol, tels que le diméthacrylate d'éthylène-glycol, le diméthacrylate de 1,3-butylène glycol, le diméthacrylate de 1,4-butylène-glycol et le diméthacrylate de propylène-glycol, les diacrylates d'alkylène-glycol, tels que le diacrylate d'éthylène-glycol, le diacrylate de 1,3-ou de 1,4-butylène-glycol, et le triméthacrylate de triméthylolpropane ; les polyvinyl-benzènes, tels que le

divinyl benzène ou le trivinyl benzène; et l'acrylate et le méthacrylate de vinyle.

Les monomères de greffage, entrant dans la définition de (d) d'un stade de coeur, ou d'un stade intermédiaire, suivant le cas, peuvent être choisis notamment parmi les esters d'allyle, de méthallyle ou de crotyle d'acides ou diacides carboxyliques  $\alpha,\beta$ -insaturés, comme les mono- et di- esters allyliques, méthallyliques et crotyliques de l'acide acrylique, de l'acide méthacrylique, de l'acide maléique, de l'acide fumarique et de l'acide itaconique; l'éther d'allyle, l'éther de méthallyle et l'éther de crotyle et de vinyle; le thioéther d'allyle, le thioéther de méthallyle et le thioéther de crotyle et de vinyle; le N-allyl-, le méthallyl- ou le crotyl-maléimide; les esters vinyliques de l'acide 3-buténoïque et de l'acide 4-penténoïque; le cyanurate de triallyle; le phosphonate de O-allyle, de méthallyle ou de crotyl-O-alkyle, d'aryle, d'alkyle ou d'aralkyl-P-vinyle, d'allyle ou de méthallyle; le phosphate de triallyle, de triméthallyle ou de tricrotyle; le phosphate de O-vinyle, de O,O-diallyle, de diméthallyle ou de dicrotyle; les mono- et di-esters cycloalcényliques de l'acide acrylique, de l'acide méthacrylique, de l'acide maléique, de l'acide fumarique, de l'acide itaconique, tels que l'acrylate de 2-, 3- ou 4-cyclohexényle; les mono- et di-esters bicyclo-(2,2,1)-hept-5-ène-2-yl-iques de l'acide acrylique, de l'acide méthacrylique, de l'acide maléique, de l'acide fumarique et de l'acide itaconique; les éthers vinyliques et les thioéthers vinyliques des cycloalcénols et des cycloalcénethiols, tels que l'éther de vinyle et de cyclohex-4-ène-1-yle, l'éther vinylique de bicyclo-(2,2,1)-hept-5-ène-2-ol; les esters vinyliques des acides cycloalcène-carboxyliques, tels que l'acide vinylcyclohex-3-ène-1-carboxylique et le bicyclo-(2,2,1)-hept-ène-2-carboxylate de vinyle.

Parmi les monomères de greffage, on préfère des composés contenant au moins un groupe allyle, en particulier les esters allyliques des acides à insaturation éthylénique. On préfère plus particulièrement l'acrylate d'allyle, le méthacrylate d'allyle, le maléate de diallyle, le fumarate de diallyle, l'itaconate de diallyle, le maléate acide d'allyle, le fumarate acide d'allyle et l'itaconate acide d'allyle.

Les agents limiteurs de chaînes entrant dans la définition de (c) d'un stade final peuvent être choisis notamment parmi les mercaptans, les polymercaptans, les composés polyhalogénés, les monoterpènes diinsaturés et les diterpènes monoinsaturés. On peut mentionner le tertiododécylmercaptopan, le sec.-butylmercaptopan, le n-dodécylmercaptopan et le terpinolène.

Les interpolymères composites selon l'invention se présentent sous la forme d'un latex à une concentration de 20 à 50% en poids, de préférence de 30 à 40% en poids, dans l'eau, ou bien encore sous une forme pulvérulente obtenue à partir dudit latex.

Pour préparer l'interpolymère selon l'invention, on peut mélanger, dans le rapport voulu, les populations (1) et (2) de particules de dimensions voulues, préparées séquentiellement par polymérisation en émulsion, dans un milieu aqueux, en présence d'un initiateur de radicaux libres et d'un agent émulsifiant.

Un second procédé pour préparer les interpolymères selon l'invention consiste à :

- former séparément, par polymérisation, une semence constituée par le (ou les) stade(s) interne(s) des populations (1) et (2);
  - mélanger les deux semences obtenues à l'étape précédente;
  - ajouter la charge des monomères correspondant au stade externe et la soumettre à des conditions de polymérisation,
- chaque polymérisation étant effectuée en émulsion, dans un milieu aqueux, en présence d'au moins un initiateur de radicaux libres et d'au moins un agent émulsifiant.

La proportion d'émulsifiant est, de préférence, inférieure à 1% en poids, notamment comprise entre 0,1 et 0,6% en poids, sur la base du poids total des monomères polymérisables chargés à chacun des stades.

Comme agents émulsifiants utilisables, on trouve :

- des agents tensio-actifs anioniques comme les alkyl benzène-sulfonates alcalins, tels que le dodécylbenzène-sulfonate de sodium, les alkyl-phénoxyéthylène-sulfonates alcalins, le lauryl-sulfate de sodium ou de potassium, des sels d'amines à longues chaînes et des sels d'acides carboxyliques et sulfoniques à longues chaînes;
- des agents tensio-actifs non-ioniques, notamment ceux comportant des motifs oxazoline; ceux comportant des motifs oxyde d'alkylène, par exemple, les agents tensio-actifs alkylphénylpolyoxyéthylénés, les copolymères styrène-oxyde d'éthylène, les copolymères oxyde de propylène-oxyde d'éthylène et les esters d'alkyle polyoxyéthylénés; les esters et éthers d'acides gras de sorbitan ou de sorbitol, plus particulièrement, l'hexaoaté de sorbitol polyoxyéthyléné, le sesquioléate de sorbitan, le trioléate de sorbitan et le monooléate de sorbitol polyoxyéthyléné; et les esters ou éthers de cellulose;
- les agents tensio-actifs cationiques, comme les sels d'onium (ammonium, phosphonium ou pyridinium) quaternaires avec un substituant hydrophobant tel qu'un reste alkyle à longue chaîne, par exemple les sels de triméthylalkylammonium, dont le groupe alkyle possède une chaîne longue d'au moins 8 atomes de carbone; et les sels d'onium à substituant stériquement encombrant, tel que le bleu de méthylène et l'acétat de cyclohexylamine;
- ou encore des mélanges de ces différents types d'agents tensio-actifs.

Le milieu de polymérisation contient, à chaque stade, une quantité efficace d'au moins un initiateur de radicaux libres, qui est activé soit par la chaleur, soit par une réaction d'oxydo-réduction (rédox). Les initiateurs utilisables sont de préférence choisis parmi les persulfates, les peroxydes, les hydroperoxydes et les composés diazoïques tels que par exemple l'azobis-isobutyronitrile, l'azobis-(2,4-diméthylvaléronitrile), le 1,1'-azobis-1-cyclohexanecarbonitrile, le peroxy-tertobutyle, le peroxy-isopropylcarbonate de tertio-butyle, etc. Lorsqu'un persulfate est choisi en tant qu'initiateur, il peut être utilisé en combinaison

avec au moins un réducteur choisi parmi les polyhydrophénols, le sulfite et le bisulfite de sodium, le diméthylaminopropionitrile les diazomercaptans et le ferricyanures.

La polymérisation peut être conduite à des températures comprises entre environ 0 à 125°C, la gamme préférée allant de 30 à 95°C.

La quantité d'initiateur de radicaux libres et, le cas échéant, de réducteur utilisé, varie en fonction des monomères, de la température et du mode d'addition, mais, en règle générale, reste comprise entre environ 0,01 et 2% en poids dans chaque stade de polymérisation, par rapport aux monomères présents.

On peut isoler l'interpolymère obtenu par coagulation ou par séchage par pulvérisation ou atomisation.

La présente invention porte également sur l'application de la matière interpolymère telle que définie cidessus, au renforcement d'une matrice d'un polymère thermoplastique rigide d'au moins un monomère choisi parmi les méthacrylates d'alkyle, dont le groupe alkyle comprend de 1 à 4 atomes de carbone, et les hydrocarbures vinylaromatiques, ou d'un polymère de plus de 50% en poids d'au moins l'un de ces monomères et d'au moins un autre monomère copolymérisable à insaturation monoéthylénique. Dans cette application, la présente invention concerne une composition thermoplastique comprenant, pour 100 parties en poids :

- de 10 à 99 parties en poids, en particulier de 50 à 99 parties en poids, d'un polymère thermoplastique rigide d'au moins un monomère choisi parmi les méthacrylates d'alkyle, dont le groupe alkyle comprend de 1 à 4 atomes de carbone, et les hydrocarbures vinylaromatiques, ou d'un polymère de plus de 50% en poids d'au moins l'un de ces monomères et d'au moins un autre monomère copolymérisable à insaturation monoéthylénique; et.

- de 90 à 1 parties en poids, en particulier de 50 à 1 parties en poids, d'une matière interpolymère telle que définie ci-dessus.

Dans un mode de réalisation préféré, la partie élastomère de la matière interpolymère présente dans la composition thermoplastique représente de 18 à 40 parties en poids, de préférence, de 24 à 32 parties en poids, de la composition thermoplastique totale. Etant donné que c'est la phase élastomère totale de la matière interpolymère composite qui confère la résistance au choc, ladite matière interpolymère est ajoutée à la matrice thermoplastique rigide pour avoir une proportion convenable de l'élastomère, en fonction des proportions indiquées et la (ou les) phase(s) rigide(s) de la matière interpolymère composite doit (doivent) être considérée(s) comme faisant partie de la totalité de la phase rigide pour déterminer les proportions de tels mélanges.

Le mélange de la matière interpolymère composite et de la matrice thermoplastique rigide peut être effectué par n'importe quel procédé connu. On peut ainsi mélanger les deux composants se présentant tous deux sous la forme d'une poudre, afin de préparer une composition de moulage. On peut effectuer le mélange en mettant la matière interpolymère en suspension dans le mélange des monomères ou dans le sirop de propolymère devant conduire à la matrice thermoplastique rigide. On peut aussi placer la matière interpolymère composite en émulsion, suspension et dispersion dans l'eau ou un composé organique, dans le mélange à couler devant conduire à la matrice, l'eau ou le composé organique étant éliminé avant ou après la formation, par coulée, de la matrice. La matière interpolymère et la matrice thermoplastique rigide peuvent être mélangés tous deux à l'état d'émulsion, de suspension ou de solution dans un système aqueux ou non aqueux, les particules étant isolées de l'eau ou du composé organique par coagulation, séchage par pulvérisation, ou par des moyens connus de séparation, et on peut ensuite les traiter avec ou sans étape intermédiaire de séchage. Les masses coulées que l'on peut obtenir peuvent ensuite être transformées en granules et les granules, traités dans une extrudeuse, ou un appareillage de moulage par injection. On peut aussi couler les mélanges en feuilles entre des plaques de verre ou des plaques métalliques, par des techniques connues, ce procédé étant préférable pour la préparation d'un matériau de vitrage.

Enfin, l'invention concerne des articles façonnés par exemple en feuilles (matériaux de vitrage, installations d'éclairage, enseignes et appareils de publicité lumineuse), ainsi que des articles moulés obtenus par coulée ou par injection à partir de la composition thermoplastique telle que définie ci-dessus.

On peut naturellement incorporer dans les matières interpolymères de l'invention et les matrices renforcées par de telles matières interpolymères, un certain nombre d'additifs usuels, selon des techniques bien connues des spécialistes, dans des proportions usuelles.

Aussi, on peut envisager d'incorporer des composés qui stabilisent les produits et empêchent une dégradation par oxydation, par la chaleur et par la lumière ultraviolette. Les stabilisants peuvent être introduits à une étape quelconque du procédé de polymérisation conduisant à la formation de ladite matière interpolymère composite et/ou de la matrice, jusqu'au dernier stade de façonnage du produit final. On préfère cependant incorporer les stabilisants au cours des polymérisations ou dans les latex des polymères résultant de la polymérisation.

Les stabilisants vis-à-vis de la dégradation par oxydation ou par la chaleur, qui peuvent être utilisés ici, comprennent ceux utilisés généralement dans les produits de polymérisation par addition. On peut citer, à titre d'exemples, des phénols ayant un empêchement stérique, des hydroquinones, des phosphites, leurs dérivés et leurs combinaisons.

Les stabilisants vis-à-vis de la lumière ultraviolette peuvent également être ceux utilisés généralement pour les produits de polymérisation par addition. A titre d'exemples de tels stabilisants, on peut citer divers résorcinols substitués, salicylates, benzotriazoles, benzophénones, et leurs combinaisons.

D'autres substances pouvant être incorporées dans les matières interpolymères et matrices renforcées de la

présente invention comprennent des lubrifiants comme l'acide stéarique, l'alcool stéarique et l'eicosanol ; des colorants comprenant des colorants organiques, comme le rouge d'anthraquinone, des pigments organiques et des vernis, comme le bleu de phtalocyanine, et des pigments minéraux, comme le bioxyde de titane et le sulfure de cadmium ; des charges et des diluants particuliers, comme le noir de carbone, la silica amorphe, l'amiante, les fibres de verre et le carbonate de magnésium ; des plastifiants, comme le phtalate de dioctyle, le phtalate de dibenzyle, le phtalate de butyl-benzyle et des huiles hydrocarbonées.

On a illustré par les expériences rapportées ci-après l'importance du rapport du mélange des populations de tailles différentes dans la matière interpolymère faisant l'objet de la présente invention.

Dans cette partie expérimentale, on a utilisé les abréviations suivantes :

- 10 MAM : méthacrylate de méthyle
- AM : acrylate de méthyle
- ABu : acrylate de butyle
- St : styrène
- EDMA : diméthacrylate d'éthylèneglycol
- 15 ALMeA : méthacrylate d'allyle
- TDM : tert-dodécyl mercaptan

#### EXEMPLES 1 à 8

##### 20 Préparation des semences (stades A) :

On émulsifie dans l'eau une charge de monomères contenant 95 parties de méthacrylate de méthyle et 5 parties d'acrylate de méthyle, et utilisant, comme émulsifiant le laurate de sodium. La charge des monomères est polymérisée en présence de persulfate de potassium à des températures élevées.

On obtient, d'une part, une semence dont le diamètre des particules est de 80 nm et, d'autre part, une semence dont le diamètre des particules est de 240 nm.

Ces semences sont mélangées dans les différents rapports en poids rapportés aux Tableaux I et II ci-après. Les exemples 1 et 8 sont comparatifs.

##### 30 Formation de la couche intermédiaire élastomérique d'une épaisseur théorique de 50 nm :

On ajoute aux différentes émulsions de polymères, une seconde charge de monomères contenant ABu, St, EDMA et ALMeA, comme indiqué dans le Tableau 1 ci-dessous et on procède à la polymérisation en utilisant le persulfate de potassium à des températures de 85°C.

##### 35 Formation de la couche finale de compatibilisation d'une épaisseur théorique de 10 nm :

On ajoute ensuite une troisième charge de monomères avec les quantités également mentionnées dans le Tableau I ci-dessous et on procède à la polymérisation en utilisant du persulfate de potassium à des températures élevées, tout en ajustant la quantité ajoutée de savon pour empêcher la formation d'un nombre important de particules nouvelles. On ajoute l'agent limiteur de chaîne TDM pour régler la masse moléculaire des phases rigides de poly(méthacrylate de méthyle).

On isole le polymère par coagulation, ou, de préférence, par séchage par pulvérisation.

Les différentes matières interpolymères obtenues sont mélangées avec une matrice de poly(méthacrylate de méthyle) commercialisé par la Société « ALTULOR » sous la marque « ALTULITE® 2774 », possédant un indice de fluidité de 1,5 dg/min. et se présentant sous forme de pastilles de poudre mouable à raison de 40% d'additif pour 60% de matrice. On transfère ces mélanges dans une extrudeuse à une température de fusion de 250°C et à une pression manométrique de la filière de  $10^8$  Pa, pour obtenir une matière thermoplastique rigide translucide dont la teneur en élastomère est indiquée également dans le Tableau II.

A partir des différents mélanges, on a moulé des éprouvettes par injection, dont on a mesuré la résistance au choc Izod entaillé à 23°C, selon la norme ISO-R-180. Les résultats sont rapportés dans le Tableau II.

0 279 724

TABLEAU I

Exem- ple	Rapport en poids ø80/ø240	Poids semence dure ø80 (g)	Poids semence dure ø240 (g)	Poids des monomères engagés pour Couche élastomère (en g)				Poids des monomères engagés pour Couche de compa- tibilisation (g)		
				ABu	St	EDMA	ALMeA	MAM	AM	TDM
1	100/ 0	0	8930	1600	328	82,1	41,0	631,5	33,4	3,34
2	90/10	169	19,8	184,0	37,7	9,4	4,7	101,3	5,4	0,5
3	80/20	135,2	35,7	150,7	30,9	7,7	3,9	82,4	4,4	0,4
4	60/40	135,2	95,2	161,4	33,1	8,2	4,1	86,7	4,6	0,5
5	50/50	135,2	142,9	170,0	34,8	8,7	4,4	90,0	4,8	0,5
6	40/60	108,2	171,4	146,3	30	7,5	3,7	76,2	4,0	0,4
7	20/80	81,0	343,0	148,2	30,4	7,6	3,8	72,2	3,8	0,4
8	0/100	2070	0	2164,8	443,4	111	55,6	1200	63,5	6,3

TABLEAU II

Exem- ple	Rapport en poids Ø80/Ø240	Rapport en nombre N80/N240	Choc Izod entaillé (en J/m) 230°C
1	100/ 0	-	32
2	90/10	243	42
3	80/20	108	45
4	60/40	40,5	45
5	50/50	27	45
6	40/60	18	52
7	20/80	6,7	50
8	0/100	-	42

### Revendications

1- Interpolymère composite multi-couches comprenant au moins :

- un stade interne, élastomère, ayant en soi une température de transition vitreuse inférieure ou égale à 25°C, polymérisé à partir d'un mélange comprenant, pour 100 parties en poids :

(a) de 50 à 99,9 parties en poids d'au moins un monomère principal choisi parmi les diènes conjugués et les acrylates d'alkyle ou d'aralkyle;

(b) de 0 à 49,9 parties en poids d'au moins un autre monomère à insaturation monoéthylénique copolymérisable avec ledit monomère principal ;

(c) de 0,05 à 8 parties en poids d'au moins un monomère de réticulation ; et

(d) de 0,05 à 6 parties en poids d'au moins un monomère de greffage ; et

- un stade externe, non élastomère, relativement dur, ayant en soi une température de transition vitreuse supérieure à 25°C, polymérisé en présence du produit du stade précédent, à partir d'un mélange comprenant, pour 100 parties en poids :

(a) de 50 à 99,9 parties en poids d'au moins un monomère principal choisi parmi les méthacrylates d'alkyle dont le groupe alkyle comporte de 1 à 4 atomes de carbone, les hydrocarbures vinyloaromatiques et les nitriles insaturés ;

(b) de 0,1 à 50 parties en poids d'au moins un monomère à insaturation monoéthylénique copolymérisable avec ledit monomère principal, et

(c) de 0 à 5 parties en poids d'au moins un agent limiteur de chaîne, caractérisée par le fait qu'il consiste en un mélange :

(1) d'une population de particules dont le diamètre moyen est compris entre environ 40 et 150 nm; et



(2) d'une population de particules dont le diamètre moyen est compris entre environ 160 et 500 nm, dans un rapport en poids de la population (1) à la population (2) compris entre environ 5/95 et environ 95/5.

2- Interpolymère selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'au moins une fraction des particules le constituant comporte un premier stade, formant le coeur des particules, non élastomère relativement dur, ayant une température de transition vitreuse supérieure à 25°C, polymérisé à partir d'un mélange comprenant, pour 100 parties en poids :

(a) de 70 à 99,9 parties en poids d'au moins un monomère principal choisi parmi les méthacrylates d'alkyle dont le groupe alkyle comporte de 1 à 4 atomes de carbone, les hydrocarbures vinyl-aromatiques et les nitriles insaturés ;

(b) de 0,1 à 10 parties en poids d'au moins un autre monomère à insaturation monoéthylénique copolymérisable avec ledit monomère principal ;

(c) de 0 à 10 parties en poids d'au moins un monomère de réticulation ; et

(d) de 0 à 10 parties en poids d'au moins un monomère de greffage, les stades interne et externe constituant respectivement les second et troisième stades des particules d'interpolymère.

3- Interpolymère selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'au moins une fraction des particules le constituant comporte un premier stade, formant le coeur des particules, élastomère relativement mou, ayant une température de transition vitreuse inférieure ou égale à 25°C, polymérisé, en l'absence de monomère de réticulation et de monomère de greffage, à partir d'un mélange comprenant, pour 100 parties en poids :

(a) de 50 à 100 parties en poids d'au moins un monomère principal choisi parmi les diènes conjugués et les acrylates d'alkyle ou d'aralkyle ; et,

(b) de 0 à 50 parties en poids d'au moins un autre monomère à insaturation éthylénique copolymérisable avec ledit monomère principal, les stades interne et externe constituant respectivement les second et troisième stades des particules d'interpolymère.

4- Interpolymère selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les stades interne et externe représentent, pour 100 parties en poids, de l'interpolymère de chaque population, respectivement 0,5 à 90 parties en poids et 99,5 à 10 parties en poids.

5- Interpolymère selon la revendication 2, caractérisé par le fait que le premier, second et troisième stades des particules de morphologie dur-mou-dur représentent, pour 100 parties en poids de l'interpolymère de chaque population, respectivement de 10 à 40 parties en poids, de 20 à 60 parties en poids et de 10 à 70 parties en poids.

6- Interpolymère selon la revendication 3, caractérisé par le fait que les premier, second et troisième stades de particules de morphologie mou-mou-dur représentent, pour 100 parties en poids de l'interpolymère de chaque population, respectivement 3 à 80 parties en poids, 10 à 60 parties en poids et 10 à 60 parties en poids.

7- Interpolymère selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que les monomères à insaturation monoéthylénique entrant dans la définition de (b) d'un stade non élastomère sont choisis parmi les acrylates d'alkyle, les acrylates d'alcoxy, l'acrylate de cyanéthyle, l'acrylonitrile, l'acrylamide, les acrylates d'hydroxyalkyle, les méthacrylates d'hydroxyalkyle, l'acide acrylique et l'acide méthacrylique.

8- Interpolymère selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé par le fait que les monomères à insaturation monoéthylénique entrant dans la définition de (b) d'un stade élastomère sont choisis parmi les méthacrylates d'alkyle, les acrylates d'alcoxy, l'acrylate de cyanéthyle, l'acrylonitrile, l'acrylamide, les acrylates d'hydroxyalkyle, les méthacrylates d'hydroxyalkyle, l'acide acrylique, l'acide méthacrylique et les hydrocarbures vinylaromatiques.

9- Interpolymère selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé par le fait que les monomères de réticulation entrant dans la définition de (c) d'un stade de coeur ou d'un stade intermédiaire, sont choisis parmi les polyméthacrylates et polyacrylates de polyols, les polyvinylbenzènes et l'acrylate et le méthacrylate de vinyle.

10- Interpolymère selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé par le fait que les monomères de greffage entrant dans la définition de (d) d'un stade de coeur, ou d'un stade intermédiaire, sont choisis parmi les esters d'allyle, de méthallyle ou de crotyl d'acides ou diacides carboxyliques  $\alpha,\beta$ -insaturés ; l'éther d'allyle, l'éther de méthallyle et l'éther de crotyl et de vinyle ; le thioéther d'allyle, le thioéther de méthallyle et le thioéther de crotyl et de vinyle ; le N-allyl-, le méthallyl- ou le crotyl-maléimide ; les esters vinyliques de l'acide 3-buténoïque et de l'acide 4-penténoïque ; le cyanurate de triallyle ; le phosphonate de O-allyle, de méthallyle ou de crotyl-O-alkyle, d'aryle, d'alkyle ou d'aralkyl-P-vinyle, d'allyle ou de méthallyl ; le phosphate de triallyle, de triméthallyle ou de tricrotyl ; le phosphate de O-vinyle, de O,O-diallyle, de diméthallyle ou de dicrotyl ; les esters cycloalcényliques de l'acide acrylique, de l'acide méthacrylique, de l'acide maléique, de l'acide fumarique, de l'acide itaconique ; les esters bicyclo-(2,2,1)-hept-5-ène-2-yls de l'acide acrylique, de l'acide méthacrylique, de l'acide maléique, de l'acide fumarique et de l'acide itaconique ; les éthers vinyliques et les thio-éthers vinyliques des cycloalcénols et des cycloalcène-thiols ; et les esters vinyliques des acides cycloalcène-carboxyliques.

11- Interpolymère selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé par le fait que les agents limiteurs

de chaîne, entrant dans la définition de (c) d'un stade final sont choisis parmi les mercaptans, les polymercaptans, les composés polyhalogénés, les monoterpènes diinsaturés, les diterpènes monoinsaturés.

5 12- Interpolymère composite selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé par le fait qu'il se présente sous la forme d'un latex d'une concentration de 20 à 50% en poids dans l'eau.

13- Interpolymère composite selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé par le fait qu'il se présente sous la forme d'une poudre.

14- Procédé de préparation d'un interpolymère tel que défini à l'une des revendications 1 à 13, caractérisé par le fait qu'il consiste à :

10 - former séparément, par polymérisation, une semence constituée par le (ou les) stade(s) interne(s) des populations (1) et (2) ;

- mélanger les deux semences obtenues à l'étape précédente;

- ajouter la charge des monomères correspondant au stade externe et la soumettre à des conditions de polymérisation,

15 chaque polymérisation étant effectuée en émulsion, dans un milieu aqueux, en présence d'au moins un initiateur de radicaux libres et d'au moins un agent émulsifiant.

15- Composition thermoplastique consistant en un mélange comprenant, pour 100 parties en poids :

20 - de 10 à 99 parties en poids d'un polymère thermoplastique rigide d'au moins un monomère choisi parmi les méthacrylates d'alkyle, dont le groupe alkyle comprend de 1 à 4 atomes de carbone, et les hydrocarbures vinylaromatiques ou d'un polymère de plus de 50% en poids d'au moins l'un de ces monomères et d'au moins un autre monomère copolymérisable à insaturation monoéthylénique ; et

- de 90 à 1 parties en poids d'un interpolymère tel que défini à l'une des revendications 1 à 13.

25 16- Composition thermoplastique selon la revendication 15, caractérisé par le fait que la partie élastomère de la matière thermoplastique présente dans ladite composition représente de 18 à 40 parties en poids de cette dernière.

17- Tout article façonné obtenu au moyen de la composition thermoplastique telle que définie à l'une des revendications 15 et 16.

⑫

**DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

⑳ Numéro de dépôt: 88400190.0

⑤① Int. Cl. 4: **C 08 F 285/00**  
**C 08 F 291/02**

㉔ Date de dépôt: 28.01.88

③① Priorité: 30.01.87 FR 8701169

④③ Date de publication de la demande:  
24.08.88 Bulletin 88/34

⑧④ Etats contractants désignés:  
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

⑧⑧ Date de publication différée du rapport de recherche:  
07.09.88 Bulletin 88/36

⑦① Demandeur: **NORSOLOR S.A.**  
**Tour Aurore Place des Reflets**  
**F-92080 Paris la Defense Cédex 5 (FR)**

⑦② Inventeur: **Gaillard, Patrice**  
**Chemin des Ecoouirs**  
**F-62153 Souchez (FR)**

**Robinet, Jean Claude**  
**99, rue Jean Biondi**  
**F-60260 Lamorlaye (FR)**

⑦④ Mandataire: **Chaillot, Geneviève**  
**Cabinet CHAILLOT 21, avenue Louise de Bettignies**  
**F-92700 Colombes (FR)**

⑤④ **Interpolymère composite multicouches comportant une distribution bimodale de particules, son procédé de préparation et son application au renforcement de matrices thermoplastiques.**

⑤⑦ Cette matière interpolymère multi-couches comprend un stade interne, élastomère, polymérisé à partir de (a) 50-99,9 parties d'au moins l'un parmi : diènes conjugués et acrylate d'alkyle et d'aralkyle ; (b) 0-49,9 parties d'au moins un monomère copolymérisable ; (c) 0,05-8 parties d'au moins un monomère de réticulation ; et (d) 0,05-6 parties d'au moins un monomère de greffage ; et un stade externe, non élastomère, polymérisé à partir de (a) 50-99,9 parties en poids d'au moins l'un parmi : méthacrylates d'alkyle, hydrocarbures vinylaromatiques et nitriles insaturés ; (b) 0,1-50 parties d'au moins un monomère copolymérisable ; et (c) 0-5 parties d'au moins un agent limiteur de chaîne, les parties étant données en poids, ledit polymère pouvant comporter un stade de cœur non élastomère ou bien élastomère sans monomères de greffage et de réticulation. On mélange, dans des rapports donnés, deux populations de particules de diamètre moyen respectivement 40-150 nm environ et 160-500 nm environ. On améliore ainsi la résistance au choc des matrices résultantes.



Office européen  
des brevets

## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 88 40 0190

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.4)
Y	US-A-4 086 300 (OWENS et al.) * Revendication 1; colonne 9, lignes 44-49 *	1	C 08 F 285/00 C 08 F 291/02
Y	US-A-4 419 492 (SIMON) * Revendication 1 *	1	
A	US-A-4 145 380 (MYERS et al.) * Revendication 1; colonne 6, lignes 32-45 *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.4)
			C 08 F
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 25-05-1988	Examinateur MEULEMANS R.A.M.G.G.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	